

ELITE®

## ШПАТЕЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE® – это продукт на основе гашёной извести, минеральных наполнителей, неорганических пигментов, загустителя и аддетивов, которые придают ему следующие характеристики: хорошую воздухо- и паропроницаемость, отличную устойчивость к мойке, сопротивляемость к агрессивным средам физико-химическим и биологическим, устойчивость к УФ лучам и смогу, простота в применении.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ELITE® идеально подходит для обогащения интерьеров старинного или современного строительства. Особенно подходит для украшения стен, колонн, потолков цементной конструкции и любых других созданных на основе цемента, извести или гипса.

ELITE® для наружных работ идеален в качестве декоративной отделки для более тонких стен кирпичной кладки, из бетона с использованием раствора или извести.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:** 1,28-1,38 кг/л.

**ВЯЗКОЗТЬ:** Пастообразный продукт.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:** От 0,8 до 1 кг / кв.м. в 2 слоя.

**ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ:** Около 0 .1м (при max 2м, DIN 52617).

**ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА:** Блестящая, гладкая поверхность.

**ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ):** Предельное значение ЛОС (Директива 2004/42/EC) для этого продукта (Cat / л БАП): 300 г / л (2007), 200 г / л (2010). ELITE® содержит менее 200 г / лЛОС.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**На новой поверхности:** Убедитесь, что поверхность тщательно высушена (по крайней мере 28 дней) и нанесите один слой грунтовки, надлежащим образом разбавленной.

**На разрушенной поверхности и/или нуждающейся в ремонте:** Удалить несовместимые элементы или отстающие, замазать раствором, а затем перейти к процедуре, как на новой поверхности.

**Окрашенная поверхность:** Если предыдущая краска была минеральной, достаточно одного слоя грунтовки UNIFORMANTE A.S. ра соответствующим образом, в противном случае вы должны удалить краску механически и затем выполните процедуру, как на новой поверхности.

#### НАНЕСЕНИЕ:

Перемешать содержимое банки и нанести первый слой шпателем из нержавеющей стали, если необходимо, можно увлажнить поверхность. После высыхания, слегка отшлифовать мягкой наждачной бумагой, чтобы удалить погрешности, затем нанести второй слой. Тем же шпателем приступить к сглаживанию поверхности, не используя никакого давления, чтобы получить эффект мраморной поверхности.

При использовании пластмассового мастерка получается эффект венецианской штукатурки.

**ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ:** Смешать ELITE MARMORINO с 10-15% белого портландцемента.

**РАЗВЕДЕНИЕ:** Готов к использованию.

**СУШКА ПРИ 20 ° C И 65% U.R.:** На ощупь через 2 - 3 часа, в глубине после 24 часов.

**ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ:** Должно пройти по крайней мере 12 часов между первым и вторым слоем при 20°C.

**УСЛОВИЯ:** Продукт может применяться при температурах в диапазоне от +8 °C до +30 °C.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Избегайте использование на поверхностях подверженных чрезмерно солнечному воздействию или сильному ветру. Если продукт применяется на открытом воздухе, необходим защитный слой IDROREPELENTE SILOSSANICO A.S.

**ТОВАРНАЯ УПАКОВКА:** 2 x 3 кг – 2 x 6 кг – 1 x 18 кг.

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦВЕТА:** белый. Продукт может быть окрашен с помощью тонера или колеровочной системы S2K.

**ХРАНЕНИЕ:** Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.

